



МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА

e-mail: antaras-mf@mail.ru, web: www.antaras-mf.ru

Воск мебельный твердый.

Предназначен:

Для заделки малых, средних и больших повреждений, в том числе углов и ребер, на различных деревянных и пластиковых поверхностях, подверженных интенсивной эксплуатации.

Виды поверхностей:

МДФ, ЛДСП, фанера, массив дерева, ламинат, пластик, пробковые покрытия.

Виды изделий:

Мебель, двери, опанелка, окна, столешницы, полы, лестницы, подоконники и т.п.

Виды повреждений:

Сколы, вмятины, царапины, отверстия, трещины.

1113 ВОСКИ твердые			
	Воск мебельный твердый бежевый U1313 1113232		Воск мебельный твердый орех гварнери R4842 1113246
	Воск мебельный твердый белый 1113233		Воск мебельный твердый орех донской R4853 1113248
	Воск мебельный твердый бук светлый R5113 1113234		Воск мебельный твердый орех италия R4892 1113255
	Воск мебельный твердый бук темный R5111 1113235		Воск мебельный твердый орех канада R4835 1113256
	Воск мебельный твердый венге R4121 1113236		Воск мебельный твердый орех эcko R4844 1113257
	Воск мебельный твердый вишня оксфорд R4968 1113237		Воск мебельный твердый серый светлый U2101 1113258
	Воск мебельный твердый дуб беленый (молочный) R4120 1113238		Воск мебельный твердый черный 1113259
	Воск мебельный твердый махагон R5646 1113239		Воск мебельный твердый ясень шимо светлый 1113261
	Воск мебельный твердый ольха R4647 1113245		Воск мебельный твердый ясень шимо темный 1113262

Свойства:

- Твердый (для нанесения требуется газовый или аккумуляторный воскоплавитель)
- Легко колеруется между собой
- Укрывистый
- Прекрасно заполняет повреждения, не дает усадки
- Обладает хорошей адгезией
- Образует влагостойкое покрытие
- Не меняет цвет при плавлении
- Прекрасно покрывается лаком
- Имеет хорошую механическую прочность.
- Устойчив к вытиранию
- Экологичен

Способ применения:

- Очистить ремонтируемую поверхность. Срезать ножом все выступающие и отслоившиеся частички материала. На пластике подрезать края царапины вертикально.
- Подкрасить края повреждения маркером в тон основной поверхности, дать высохнуть в течение 10-15 секунд.
- Захватить воск разогретым кончиком воскоплавителя и внести в повреждение с избытком.
- После остывания воска (10-15 сек.) излишки удалить рифленой стороной шпателя или острым ножом. Оставшийся ореол убрать стальной ватой.
- Воспроизвести текстуру поверхности можно с помощью маркера, а поры с помощью острого угла шпателя или ножа.
- Для выравнивания степени блеска основной и отремонтированной поверхности, необходимо нанести на ремонтное место соответствующий по блеску фиксирующий лак «Мастер Сити».

Рекомендации:

- При ремонте повреждений на поверхности с разными цветовыми оттенками, нанести воск воскоплавителем в несколько приемов (в порядке от светлого к темному) вдоль текстуры.
- При восстановлении углов или ребер, наносите воск в несколько этапов, давая остыть предыдущему слою воска.
- Твердым воском, не используя воскоплавитель, можно затереть микросколы (не более 1мм глубиной), возникшие при распиловке материала. Для лучшего сцепления и заполнения, затирайте воск быстрыми, уверенными движениями, прилагая достаточное усилие, чтобы воск при трении расплавился и качественно закрыл повреждение, образуя целостное, прочное к механическим воздействиям покрытие.
- Для получения точного оттенка взять воск 2-3 цветов подходящего тона и смешать их между собой при помощи воскоплавителя на стекле или прозрачном пластике, предварительно положив их, для точного колерования, на ремонтируемую поверхность.

Хранение:

Хранить при температуре не выше +50С. При соблюдении условий хранения, срок годности не ограничен.